Испытательная лаборатория «Вега-тест»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23
Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года
Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Утверждаю:
Начальник лаборатории
И.П. Смирнов
20.07.2022года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/С-20/07/22 от 20.07.2022 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕН-КОМПЕТЕНТ". Адрес: 680031, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск г., Матвеевское шоссе, дом 47, литер 1Т, офис 1
Наименование объекта испытаний[1]	ГЛАДКИЕ И ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА СО СТЕКЛОКОМПОЗИТНЫМ АРМИРОВАНИЕМ: Фасадная панель: 3015 мм х 450 мм х 10 мм; 1000 мм х 500 мм х 10 мм
Изготовитель[1]	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕН-КОМПЕТЕНТ". Адрес: 680031, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск г., Матвеевское шоссе, дом 47, литер 1Т, офис 1
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/С-20/07/22
Идентификационный номер образца	№ 001/С-20/07/22
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022 "Гладкие и текстурированные фасадные панели из высокопрочного бетона со стеклокомпозитным армированием. Технические условия"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Фасадная панель: 3015 мм х 450 мм х 10 мм			
Длина панели (L) мм	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	3015	3015
Ширина панели (B) мм	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	450	450
Толщина панели (A) мм	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	10 (16,12,8)	10
Плотность, кг/м³, не менее	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	2200±30	2350
Класс бетона по прочности на сжатие	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	B20 M250	B20 M250
Класс бетона по водонепроницаемости, не менее	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	W8	W8
Морозоустойчивость	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	F150	F150
Сорбционная влажность, % по массе, не более	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	8	4

[1] Информация представлена заказчиком

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Истираемость, г/см^2, не более	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	0,7	0,2
Усадка влажностная, мм/м	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	1,8	1,8
Фасадная панель: 1000 мм х 500 мм х 10 мм			
Длина панели (L) мм	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	1000	1000
Ширина панели (B) мм	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	500	500
Толщина панели (A) мм	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	10 (16,12,8)	10
Плотность, кг/м^3, не менее	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	2200±30	2350
Класс бетона по прочности на сжатие	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	B20 M250	B20 M250
Класс бетона по водонепроница-емости, не менее	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	W8	W8
Морозоустойчивость	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	F150	F150
Сорбционная влажность, % по массе, не более	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	8	4
Истираемость, г/см^2, не более	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	0,7	0,2
Усадка влажностная, мм/м	ТУ 23.69.19 – 001 – 3701683 – 2022	1,8	1,8

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ